

Miroirs d'époque



Pour l'intérieur



En seau



Spatule métallique



Composition

RICORDI Stucco est une finition décorative naturelle pour l'intérieur, d'origine minérale, à l'aspect brillant, à base de chaux grasse mûrie de grande pureté, de charges calcaires très fines et sélectionnées, de pigments et d'adjuvants spécifiques.

Conditionnement

- Seaux de 20 kg, 5 kg et 2,5 kg
- Teintes : blanc. Sélection teintes uniquement avec le nuancier ColorLife.

Caractéristiques

RICORDI Stucco est principalement indiqué pour la décoration de bâtiments, y compris ceux présentant un intérêt historique et artistique, pour en rehausser l'esthétique tout en assurant une respirabilité très élevée. Il permet d'obtenir des surfaces lisses et brillantes aux effets estompés et raffinés, aux multiples tonalités chromatiques.



Domaine d'utilisation

RICORDI Stucco est appliqué à l'intérieur sur RICORDI Materia, des enduits de finition et de lissage à base de liants hydrauliques ou à base de chaux, parfaitement solide, adhérent et sec. Il peut être appliqué également sur des surfaces lisses type plaques de plâtre cartonnées, sur lesquelles on aura au préalable appliqué un fixateur en micro-émulsion à l'eau, sans solvants à forte pénétration type MIKROS 001 et égalisées avec le primaire garnissant pigmenté FX 526.



Préparation du support

S'assurer que la surface du support à décorer est parfaitement solide, adhérent propre et sec..., si possible en vérifiant préalablement l'adhérence. Les éventuelles efflorescences et les anciennes couches de peintures qui s'écaillent devront être éliminées par brossage. En cas de surfaces qui présentent des finitions décoratives comme des peintures à base de chaux ou détrempe il faudra prévoir leur élimination mécanique. Sur des supports absorbants, appliquer un fixateur en micro-émulsion à l'eau, exempt de solvants à forte pénétration type MIKROS 001. Son application sera suivie d'une éventuelle couche de primaire pigmenté FX 526 afin d'uniformiser le pouvoir d'absorption et d'assurer l'adhérence du produit RICORDI Stucco. Il est conseillé de lisser les supports irréguliers avec le produit décoratif RICORDI Materia. En cas de supports particulièrement irréguliers, rugueux et présentant des discontinuité, il est conseillé d'appliquer un enduit de lissage adapté type l'enduit naturel de finition S 605 renforcé par un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis FASSANET 160. Dans tous les cas cette procédure est toujours fortement conseillée pour éviter la formation éventuelle de craquelures du support qui pourraient compromettre l'aspect esthétique de la précieuse décoration.

Mise en œuvre

RICORDI Stucco est un produit prêt à l'emploi à appliquer avec une spatule en acier à bords arrondis en deux ou trois couches jusqu'à obtenir une surface lisse. Après une préparation adéquate du support, appliquer une première couche uniformisante de RICORDI Stucco avec une spatule par petits mouvements croisés ; appliquer les couches suivantes espacées de 4 heures environ (aux conditions de 20 °C, H.R. 65 %) en ayant soin de laisser sécher le produit, et dans tous les cas en fonction des conditions de température et d'humidité intérieures. Après l'application de la dernière couche, quand celle-ci est encore en phase de séchage, ferrer et lisser la surface jusqu'à obtenir un effet particulièrement poli à l'aspect brillant.



Recommandations

- Ne pas appliquer par températures inférieures à +10 °C ou supérieures à +30 °C ou par humidité relative supérieure à 75 %.
- Entre l'application de la première et de la deuxième couche du produit, si le un temps de séchage est prolongé (plus de 12 heures aux conditions de 20 °C H.R. 65 % et dans tous les cas, en fonction du degré de séchage du produit) humidifier avec un vaporisateur.
- Un séchage rapide du produit par convection, ventilation etc, peut conduire à la formation de craquelures.
- Appliquer uniquement sur des supports parfaitement secs, propres et solides.
- Il convient de réaliser préalablement un essai d'adhérence sur le support spécifique.
- Ne pas appliquer sur des murs humides, en présence de remontées d'humidité et/ou pendant les périodes les plus froides, car cela peut entraîner un décollement de la finition.
- Aérer convenablement les pièces après l'application et jusqu'au séchage complet, en évitant toutes variations importantes de température dans les pièces.
- RICORDI Stucco est un produit minéral, lors du stockage sa viscosité peut augmenter : pour rétablir la bonne consistance il suffit d'agiter à l'aide d'un malaxeur mécanique en ajoutant éventuellement 1 % d'eau maximum.
- La coloration du produit pour la production de teintes vives et très intenses peut entraîner une diminution de la viscosité du produit. Dans ce cas il est conseillé de préparer la première couche de fond avec le produit en version blanche et utiliser le produit coloré (au moins un jour après le dosage du pigment colorant) pour la couche suivante et pour celle de finition.
- Pour reproduire, avec la machine à teinter « Colorlife », la sélection de teintes présentes dans le nuancier, dans certains cas, il s'est révélé nécessaire, dans la formulation, d'utiliser des colorants organiques, notoirement sensibles à l'alcalinité et peu résistants à la lumière du soleil.
- Quand le produit est pigmenté il ne peut pas être stocké, il devra donc être appliqué le plus rapidement possible pour éviter de possibles pertes de brillance et virages de couleur.
- Il est conseillé d'effectuer tout le travail avec le même lot d'enduit pigmenté.
- La dernière couche de la décoration doit être impérativement réalisée avec des pots du même lot de production afin d'éviter de désagréables différences de couleur sur les murs.
- Les teintes qui prévoient l'utilisation de pâtes colorantes organiques, bien qu'appliquées sur des murs intérieurs non soumis à la lumière directe, aussi bien naturelle qu'artificielle, pourraient subir, de par leur nature, des décolorations non homogènes.
- Comme c'est un produit très structuré, faire attention à la phase de mélange du colorant : vérifier toujours que le fond du pot également est homogène, en perfectionnant éventuellement l'homogénéité avec un fouet malaxeur.
- Le produit ne peut pas être appliqué sur « Malta Fina » car le produit, caractérisé par une certaine dureté, peut en provoquer le décollement .
- Dans le résultat final les teintes peuvent être perçues de manière différente selon le type de support, le mode d'application et de la lumière incidente-réfléchie.
- Les stucs décoratifs sont des produits minéraux extrêmement naturels ; leur lissage peut entraîner de légères traces blanches caractéristiques.

RICORDI Stucco doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits.

Conservation

Craint le gel. S'il est stocké dans son emballage d'origine dans des locaux appropriés, il peut être conservé pendant 12 mois à compter de la data marquée sur l'emballage.

Qualité

RICORDI Stucco est soumis à des contrôles constants et précis dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.



Donnés techniques

Masse volumique	env. 1,47 kg/l
Consommation (*)	1,0 à 1,2 kg/m ² (acabado)
Granulométrie	Produit fin
Viscosité	Consistance pâteuse
pH	11 à 13
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur (EN ISO 7783-2)	40 < μ < 60
Couche équivalente d'air	Sd < 0,1 m à une épaisseur de env. 0,3 mm (Classe V1)
Classification selon la Directive 2004/42/CE	Catégorie L : peintures pour effets décoratifs
Valeur limite de taux de COV selon la Directive 2004/42/CE	200 g/l (de Janvier 2010)
Teneur maximale en COV dans le produit blanc	< 1 g/l
Teneur maximale en COV dans le produit coloré	< 15 g/l
Classe d'émissions du produit selon le Décret de la République Française du 19 avril 2011	classe A+ pour la version blanche
(*) Les valeurs de consommation et rendement se rapportent à l'application du produit blanc sur des supports lisses et moyennement absorbants ; il est opportun de les déterminer par un essai préliminaire sur le support spécifique, aussi également par rapport à la teinte choisie	

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.